

サンラックオイル X-455

(鉄筋保護用長期防錆剤)

常温速乾性タイプの鉄筋の防錆油です。

● 特 長

1. 塗布後、30分程度で非粘着・弾力性にとんだ膜を形成し、防錆・耐水・耐候性を十分に発揮します。
2. 本製品による鉄筋と生コンとの付着力を妨げません。
(引き抜き試験済み)

● 使用方法及び注意事項

1. 金属表面は、均一な塗布が出来るように鉄粉や水分などの除去が必要です。
2. 夏季は、乾燥が早いため、均一な塗膜になるように心がけてください。
3. 過剰塗布は表乾のみで、均一な乾燥皮膜ができません。
4. 有機溶剤を使用していますので、換気を十分に心がけ、取扱注意事項を十分にお読みの上、御使用下さい。

● 荷 姿

200 L ドラム缶・18 L 缶

日吉化学工業株式会社
北九州市若松区藤ノ木 3-2-39
TEL : 093-791-3233
FAX : 093-791-2231
URL : <http://www.hiyoshi-chem.com>